



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве»
в Зеленоградском административном округе города Москвы
ул. Каштановая аллея, дом 6, стр. 1, Зеленоград, Москва, Россия, 124489,
телефон: (495) 944 59 96, факс: (495) 944 63 83 E-mail: zel_fguz@mail.ru, http://www.zelfguz.ru
ОКПО 27560721, ОГРН 1057717015400 ИНН/КПП 7717149663/ 773502001
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Аттестат аккредитации в Национальной
Системе аккредитации RA.RU.510895 от
06.10.2015 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель руководителя
Испытательного лабораторного центра ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в городе Моск
по филиалу в Зеленоградском АО г. Москвы
Главный врач Л.В.Павлова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ (ИССЛЕДОВАНИЙ)
№ 4 от 12.01.2017 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ ИСПЫТУЕМОЙ ПРОДУКЦИИ:	Двухкомпонентный клей-герметик на силиконовой основе торговой марки «PURAFLEX»: «PURAFLEX 9270» (компонент А – основа, компонент В - отвердитель) ТН ВЭД: 32141010 Область применения: в гражданском и промышленном строительстве и в промышленном производстве
РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР:	42-11-16-004
СОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ:	Акт отбора образцов от 11.11.2016 г.
ЗАЯВИТЕЛЬ:	«MAPURA GmbH» Адрес юридический: Am Soeldnermoos 6, D-85399 Hallbergmoos, Deutschland, Германия
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:	«MAPURA GmbH» Адрес: Am Soeldnermoos 6, D-85399 Hallbergmoos, Deutschland, Германия
ДАТА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗЦА:	29.12.2016 г
ДАТА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ:	10.01.2017 г-12.01.2017 г.
ИСПЫТУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ:	Типовой представитель: Двухкомпонентный клей-герметик на силиконовой основе торговой марки «PURAFLEX»: «PURAFLEX 9270» (компонент А – основа, компонент В - отвердитель)
НД НА ПРОДУКЦИЮ:	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденные решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299, Раздел 6. Приложение 6.1, п.4

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Определяемый показатель	Метод испытаний	Средства измерений	Допустимые уровни миграции	Результаты испытаний
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 20°C, насыщенность =1 м ² /1м ³ , воздухообмен в час=0.5±0,1 Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м ²				
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	Кристалл 2000М	0,03	<0,025
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,005
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,004
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,02	<0,01
Стирол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,002	<0,001
Толуол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,30	<0,005
Ксилол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,1	<0,005
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,005
Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции 24 часа, температура в камере= 40°C, насыщенность =1 м ² /1м ³ , воздухообмен в час=0.5±0,1 Образцы подготовлены в заводских условиях; суммарная S образцов=0,032 м ²				
Органолептические показатели				
Запах воздушной среды, баллы	МУ 2.1.2.1829-04	-	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели в воздушную среду				
Акрилонитрил, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	Кристалл 2000М	0,03	<0,025
Водород цианистый, мг/м ³ , не более	РД 52.04.186-89	КФК-3	0,01	<0,005
Дибутилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,10	<0,004
Диоктилфталат, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3169-14	Кристалл 2000М	0,02	<0,01
Стирол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,002	<0,001
Толуол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,30	<0,005
Ксилол, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.3167-14	Кристалл 2000М	0,1	<0,005
Формальдегид, мг/м ³ , не более	МУК 4.1.1272-03	Флюорат 02-3М	0,01	<0,005

Образцы изделий, поступившие на испытания, соответствуют Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) в части проверенных показателей.

Подпись проводившего исследования: ведущий инженер  Е.В.Болотова

Заведующая санитарно - гигиенической лабораторией  Е. А. Кадыкова

Протокол № 4 распечатан 12.01.2017 г.

стр.2 из 2

Перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение данного протокола об испытании разрешается только в форме полного фотографического факсимиле.

Протокол испытаний распространяется только на образцы, подвергнутые испытаниям.

Протокол испытаний составляется в двух экземплярах.